

STORM

Informations						
--------------	--	--	--	--	--	--

Zusammensetzung composition	100% Polyester	Oberfläche surface	Breite width	142 cm	Stärke thickness	-
Rollenlänge roll length	45 m	Grundgewebe base material	Nutzbreite usable width	140 cm	Gewicht m ² weight m ²	240 g

Test	Result	Category
------	--------	----------

Scheuerfestigkeit abrasion resistance DIN EN ISO 12947-1+2	30.000 T	C
--	----------	---

Pilling DIN EN ISO 12945-2 (2000 T)	4	B
--	---	---

Zugfestigkeit tensile strength DIN EN ISO 13934-1 N		
Kette - warp	682 (33,4)	A
Schuss - weft	1.116 (15,6)	A

Weiterreißfestigkeit tear growth resistance DIN EN ISO 13937-3 N		
Kette - warp	65,1	A
Schuss - weft	68,8	A

Nahtschiebewiderstand resistance to seam slippage DIN EN ISO 13936-2, 180 N		
Kette - warp	2,0 mm	A
Schuss - weft	3,0 mm	A

Reibecktheit fastness to rubbing DIN EN ISO 105-X12 trocken - dry		
helle Farben bright colors	5	A
dunkle Farben dark colors	4	B

DIN EN ISO 105-X12 nass - wet		
helle Farben light colors	4-5	A
dunkle Farben dark colors	4	B


Lichtechtheit fastness to light DIN EN ISO B 02	4-5	B-C
---	-----	-----

AZO-Anteile - AZO-Color (§35 LMBG B 82.02-2,3,3)	passed
---	--------

REACH	passed
-------	--------

Sämtliche Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere Indikative Werte.
All results were gathered from different samples and represent average indicative values.

getestet von:
proved by:
04.09.2018
CTL 518316-1



CTL[®] GmbH